



NEOFLEX

Revestimiento Acrílico símil Piedra París

- Excelente flexibilidad
- Impermeable
- Economiza costos de material y mano de obra
- Uso interior y exterior
- Alta resistencia a los cambios climáticos y a la abrasión
- Alternativa ideal para restauración de frentes tradicionales

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Revestimiento acrílico elaborado con polímeros acrílicos y cargas minerales naturales seleccionadas para lograr un revestimiento símil piedra, flexible, impermeable y resistente a los cambios climáticos. Por su apariencia y estética es el producto ideal para el reciclado de frentes tradicionales. Reemplaza al revoque fino y a la pintura, economizando costos de material y mano de obra.

NEOFLEX símil Piedra París es apto para interior o exterior y es ideal para ser aplicado sobre revoques gruesos fratasados, revoques finos, placas de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón celular curado, etc; como así también para ser utilizado en frentes antiguos a restaurar.

INSTRUCCIONES DE USO

Tratamiento de las superficies

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Controlar que las paredes estén perfectamente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base. De existir formaciones de hongos o algas, lavar con solución de agua lavandina al 10% en agua. Se aconseja luego del tratamiento lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas.

En revoques nuevos se aconseja dejar transcurrir 30 días desde su terminación antes de aplicar **NEOFLEX símil Piedra París**.

En superficies con algún tratamiento previo se aconseja aplicar siempre una mano previa de *Pradera Sellador-Fijador*.

Sobre hierro sin protección, es conveniente dar una mano de Antióxido antes de la aplicación de **NEOFLEX símil Piedra París**.

En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado, para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del **NEOFLEX símil Piedra París**, se aconseja aplicar una mano previa de *Base Coat Anclaflex*, teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

APLICACIÓN

Para corregir pequeñas imperfecciones se aconseja aplicar **NEOFLEX símil Piedra París** como nivelador con llana metálica tal cual se presenta en el envase. Para imperfecciones que superen 1 mm, se puede aplicar una parte de **NEOFLEX símil Piedra París** mezclado con dos partes de arena fina y seca.

Para Neoflex Honoré - Saint Germain y Boulevard: Aplicar una primer mano de **NEOFLEX símil Piedra París** con llana metálica directamente como se provee en el envase, completando paños y extendiendo bien el producto en toda la superficie. Dejar secar y aplicar una segunda mano de producto en iguales condiciones que la primer mano, teniendo la precaución de no dejar un espesor mayor a 1mm por mano aplicada. Dejar orear hasta que el producto esté seco al tacto y pasar suavemente un fieltro de espuma levemente humedecido para eliminar pequeñas imperfecciones de la llana y obtener la apariencia final. Puede también lograrse el acabado aplanando la superficie con llana plástica, en reemplazo del fieltro de espuma; obteniendo una apariencia más lisa.

Para Neoflex Stone White: Aplicar con rodillo una primer mano de Recubrimiento Base color Stone White, dejar secar y luego aplicar una mano de **NEOFLEX Stone White** cargando el producto con llana metálica directamente como se provee en el envase, dejando un espesor no superior a 1mm; completando paños y teniendo especial atención en los empalmes. Dejar orear unos minutos y planchar la superficie con llana plástica únicamente, realizando movimientos circulares para lograr el rayado típico del producto.

En todos los casos:

Con Soplete Tolva: Se aconseja diluir el producto con un 10 a 15 % de agua y planchar con fieltro de espuma o llana plástica.

Dibujo de bloques: Una vez aplicado cualquiera de las versiones de **NEOFLEX símil Piedra París**, dejar secar durante 2 a 4 horas y utilizando algún elemento punzante y regla metálica, rayar el **NEOFLEX símil Piedra París** con una profundidad no mayor a 0.5mm, evitando llegar al sustrato a fines de no romper la barrera impermeable.

Tiempo de secado

Secado superficial de 4 a 6 hs. Los plazos estipulados pueden variar dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Rendimiento Teórico

1 kg por m², por mano dependiendo de la absorción y rugosidad del sustrato.

Presentación

Envases de 6, 30 kg y tambores de 250Kg.


Colores

Honoré, Saint Germain, Boulevard y Stone White

Precauciones

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Revolver bien antes de usar.
- De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos.
- No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
- Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
- Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
- Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Colores



HONORÉ

SAINT GERMAIN

BOULEVARD

STONE WHITE

La información que alude a modo de empleo y usos del producto se basa en el "know-how" de Rapsa S.A. y conocimientos de la técnica actual, siempre y cuando se respeten y utilicen los productos conforme a lo aquí expuesto. Por el contrario, el comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía ofrecida se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.