

BOLETÍN TÉCNICO

ORMIFLEX 1

EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA DE SECADO RAPIDO PARA LA IMPRIMACIÓN DE MEMBRANAS

DESCRIPCIÓN

Emulsión asfáltica de secado rápido formulada a partir de asfaltos polimerizados que otorgan características ideales para ser utilizada como imprimante. Tiene una excelente adherencia a todo tipo de superficies y la aplicación puede realizarse sobre superficies horizontales, inclinadas o verticales.

USOS

Especialmente recomendado como:

- ✓ Imprimación: Con la aplicación de **Ormiflex 1** se logra una buena imprimación de la superficie para la posterior colocación de membranas a soplete y otros productos de impermeabilización de base asfáltica.
- ✓ Impermeabilizante: Con aplicación de varias manos de **Ormiflex 1** intercaladas con refuerzos de manta sintética o geotextiles se logra un sistema impermeabilizante in situ de techos, construcciones enterradas, paredes con cámara de aire y protección de perfiles y chapas metálicas contra la oxidación y de las partes enterradas de maderas y postes contra la humedad.

FORMA DE APLICACIÓN

✓ **Preparación de la superficie**

Toda la superficie debe estar libre de polvo, restos desprendidos de la carpeta, grasitud o suciedad.

Se deben sellar previamente las juntas de dilatación, grietas y fisuras con **Ormiflex 5** u **Ormiflex 20 STD**, según sea el caso. Cuando se utiliza **Ormiflex 1** como base adherente, pueden sellarse grietas, fisuras y micro fisuras con el mismo producto.

✓ **Aplicación como imprimación de membranas asfálticas**

Aplicar una primer mano de **Ormiflex 1** y dejar curar hasta que se note seca al tacto. Luego, aplicar una segunda mano de **Ormiflex 1**, dejar curar y adherir la membrana asfáltica Ormiflex flameando la cara inferior de la misma y la base.

✓ **Aplicación como impermeabilizante**

Aplicar una primer mano de **Ormiflex 1** y luego aplicar como mínimo 3 manos más. Como refuerzo puede utilizar manta sintética ó geotextil.

La cantidad total de capas a aplicar dependerá de la función del elemento a proteger (techo, paredes, perfiles y chapas metálicas, maderas y construcciones enterradas) y la durabilidad requerida.

RECOMENDACIONES:

Diluyente: agua.

Elementos de aplicación: rodillo, pincel, secador, escoba.

Limpieza de los elementos de aplicación: lavar con agua antes de que seque la pintura. Caso contrario limpiar los elementos de trabajo con solvente, nafta, aguarrás, querosén, etc.

Presentación:

Baldes: 18 litros.

Tambores: 200 litros.

Secado: 30 minutos a 25°C (dependiendo de las condiciones atmosféricas)

Rendimiento: 0,5 lt. / m2 por mano para cualquiera de sus usos.

IMPORTANTE:

- ✓ Almacenaje en lugares cubiertos protegidos de los rayos directos del sol.
- ✓ Utilizar guantes de goma y protección ocular.
- ✓ Como todo producto industrial, debe evitarse su ingestión.
- ✓ No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües.
- ✓ No es inflamable ni combustible.

Consultas y asesoramiento técnico: Tel.: (+54) 011 4713-1080

E-mail: ormiflex@ormiflex.com.ar

Sitio Web: www.ormiflex.com

BREVES S.A declara que ha tomado todos los cuidados razonables en la preparación de esta información técnica. Todas las recomendaciones indicadas son de buena fe y pueden ser consideradas como una guía general. Debido a su interés por la mejora continua de sus productos, BREVES S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento.