

BOLETÍN TÉCNICO

Ormiflex A

PINTURA ASFÁLTICA DE SECADO ULTRARAPIDO PARA LA IMPRIMACION DE MEMBRANAS

DESCRIPCIÓN

Pintura asfáltica YPF diluido en solventes de secado ultrarrápido de aplicación en frío, con aditivo amínico. Este agregado le confiere aptitudes especiales para ser colocado sobre superficies húmedas.

Ormiflex A tiene alta plasticidad y excelente adherencia a todo tipo de superficies. La aplicación puede realizarse sobre superficies horizontales, inclinadas o verticales.

USOS

Especialmente recomendado como:

- ✓ **Imprimación:** Con la aplicación de **Ormiflex A** se logra una buena imprimación de la superficie para la posterior colocación de membranas a soplete y otros productos de impermeabilización de base asfáltica.
- ✓ **Impermeabilizante:** Con aplicación de varias manos de **Ormiflex A** intercaladas con refuerzos de velo de fibra de vidrio o geotextiles se logra un sistema impermeabilizante in situ de techos, construcciones enterradas, paredes con cámara de aire y protección de perfiles y chapas metálicas contra la oxidación y de las partes enterradas de maderas y postes contra la humedad.

FORMA DE APLICACIÓN

- ✓ **Preparación de la superficie**

Toda la superficie debe estar libre de polvo, restos desprendidos de la carpeta, grasitud o suciedad. Se deben sellar previamente las juntas de dilatación, grietas y fisuras con **Ormiflex 5** u **Ormiflex 20**, según sea el caso. Cuando se utiliza **Ormiflex A** como base adherente, pueden sellarse grietas, fisuras y micro fisuras con el mismo producto.

✓ **Aplicación como imprimación de membranas asfálticas**

Se recomienda la aplicación de una primer mano de **Ormiflex A**, en frío sobre toda la superficie a razón de 0,300 litro/m² mínimo (dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie). Se deja orear hasta que se note seca al tacto.

Luego se aplica una segunda mano de **Ormiflex A**, a razón de 0,300 litro/m², se deja orear y se adhiere la membrana **Ormiflex**, calentando a soplete la cara inferior de la misma.

✓ **Aplicación como impermeabilizante**

Se recomienda la aplicación de una primer mano de **Ormiflex A**, en frío sobre toda la superficie a razón de 0,300 litro/m² mínimo (dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie). Luego de aplicarán sucesivas capas a razón de 0,300 litro/m², cada una; intercalando entre capas un velo de fibra de vidrio o geotextil como refuerzo.

La cantidad total de capas a aplicar dependerá de la función del elemento a proteger (techo, paredes, perfiles y chapas metálicas, maderas y construcciones enterradas) y la durabilidad requerida.

RECOMENDACIONES:

Diluyente: solvente

Elementos de aplicación: rodillo o pincel.

Limpieza de los elementos de aplicación: con kerosén, aguarrás o solvente

Presentación: Latas: 4litros y 18litros
Tambores: 200litros

Secado (dependiendo de las condiciones atmosféricas): Al tacto: 30 minutos
Total: 2 horas

Rendimiento: 0,300 litro / m² por mano para cualquiera de sus usos.

IMPORTANTE:

Deben tomarse los recaudos adecuados para el manejo de productos inflamables, como ser elementos de protección personal, utilización en áreas bien ventiladas y almacenaje en lugares cubiertos protegidos de los rayos directos del sol.

Consultas y asesoramiento técnico: Tel.: (+54) 011 4713 – 1080

E-mail: ormiflex@ormiflex.com.ar

Sitio Web: www.ormiflex.com

BREVES S.A declara que ha tomado todos los cuidados razonables en la preparación de esta información técnica. Todas las recomendaciones indicadas son de buena fe y pueden ser consideradas como una guía general. Debido a su interés por la mejora continua de sus productos, BREVES S.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento.